

2020年6月吉日

お取引先各位

クラレプラスチック株式会社  
フィルム・ラミネート事業部



スズライン®カタログ数値見直しのご案内

拝啓

梅雨の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

早速ですが、テントカタログに掲載しております『スズライン®』に関して、掲載しております数値を見直す事をご案内申し上げます。

経緯としましては、カタログ刷新に向け各種物性値の実測データによる確認を進めていました所、実測値とカタログ掲載数値に大きな差がある事が判明致しました。

現在カタログ掲載の数値は過去からのカタログ記載数値を継続して掲載しており、確認作業を怠っていた事に要因がございます。

今後刷新するカタログは数値の見直しとして下記に記載いたします。

この事実が判明しておりますので、今後報告資料の数値も改定させて頂きたく存じます。

各位におかれましては数値の更新によりご迷惑をお掛け致しますが、ご理解とご協力を賜ります様何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

■スズライン® 物性値

	厚さ (mm)	質量 (g/m <sup>2</sup> )	引張強さ (タテ/ヨコ) (N)	伸び率 (タテ/ヨコ) (%)	引裂強さ (タテ/ヨコ)	
					(kg)	(N)
現行カタログ	0.69	229	936×626	50×76	3.3×8.2	33×81
更新 再測定	0.69	190	720×464	28×85	2.3×4.1	23×41

\*引張強度 JIS L 1096(グラブ法) \*引き裂き強度 JIS L 1096(ペンジュラム法)

以上